




Średnica mm	Opakowanie m	Kod
20x2.8	100	703.620
25x3.5	100	703.625
32x4.4	40	703.632
40x5.5	20	703.640
50x6.9	20	703.650
63x8.6	16	703.663
75x10.3	12	703.675
90x12.3	8	703.690
110x15.1	8	703.695
125x17.1	4	703.696



Rura polipropylenowa Coprax Fibra z włóknem szklanym SDR7,4 (PN16) służy do tworzenia instalacji ze złączkami zgrzewanymi jednorodnymi z PP-R i ze złączkami z wtopką metalową z miedzi.

Rura przeznaczona do przesyłu wody pitnej, instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, przemysłowych, sprężonego powietrza, a także solanek.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- odporność na korozję chemiczną i elektrochemiczną,
- niskie straty ciśnienia,
- cicha praca instalacji,
- wysoka trwałość i niezawodność, gwarantowana jakość,
- łatwość instalacji,
- higieniczność.

WŁAŚCIWOŚCI

- gwarancja ubezpieczona na system (rury + złączki): 10 lat
- typoszereg S 3,2 (PN16),
- rura 3-warstwowa z wewnętrzną warstwą włókna szklanego,
- współczynnik termicznej wydłużalności liniowej - 0,07 mm/m*K,
- współczynnik chropowatości - 0,007 mm,
- gęstość w temp. 23°C zgodnie z ISO 1183 - 0,898g/cm³,
- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C - 0,24 W/m*K,
- temperatura topnienia 150-154°C.



PARAMETRY STOSOWANIA

Tmax: 95°C (awaryjnie do 100°C); Pmax: 16 bar

Ponad 50-cio letnia żywotność przy typowych parametrach pracy instalacji wodociągowych z zabezpieczeniami termicznymi lub instalacji sprężonego powietrza.

W instalacjach z kotłami na paliwo stałe zalecane jest zastosowanie wymiennika ciepłego lub zbiornika buforowego.

ATESTY

- Atest Higieniczny B.BK.6110.0772.2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 01/CX/2025
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężonego powietrza 02/CX/2025

TABELA CZASÓW ZGRZEWANIA RURY SDR 7,4

Średnica mm	Czas rozgrzewania s	Czas łączenia s	Czas chłodzenia min
20	5	4	2
25	7	4	3
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	25	8	6
75	30	8	8
90	40	8	8
110	50	10	8
125	60	10	8